











TEXAS

Gramatura m ² / Weight m ²	480g/m ² +/-5%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Dzianina / Knitted fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ←————→ Poor				RESULTS	
			CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D			
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	ISO 13934-1	692-764 N WARP 563-623 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/info#5	
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	61000-67000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A	
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	ISO 13937-3	51-57 N WARP 46-50 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A	
	Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2 180 N LOAD	1.9-2.1 mm WARP 1.9-2.1 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A	
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2002	4	≥4-5	4	3-4	3	B	
	Odporność wybrawień: światło sztuczne Colour fastness to light	ISO 105 B02 Method 2 Exposure level 5	3-4	≥6	5	4	-	C	
	Odporność na tarcie suche Rubbing solvents	ISO 105-X12:2001	5	≥4-5	4	3-4	-	A	
	Odporność na tarcie mokre Rubbing fastness in humid state	ISO 105-X12:2001	4	≥3-4	3	2-3	-	A	
	Zapalność Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified	
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service						
	Sposób konserwacji Care labeling			